



製品概要

スラブアーマー スターターは新規のコンクリート敷設及び仕上げ工事に適した、表層被膜を伴わない低揮発性有機化合物系の親水性シーラー（硬化剤）です。このスラブアーマー スターターは2工程からなる本製品の第1工程で使用され、卓越した初期段階でのコンクリートの養生を可能にし、パワートロウエルの活用により容易に高密度で非常に木目の細かい表層を生み出します。

主な用途

- コンクリートの新規敷設の養生
- 化粧コンクリート
- 敷物を施すコンクリート
- 表面を研磨するコンクリート
- 公共施設床
- 小売店舗ショールーム床
- 産業用コンクリート床

特徴と効能

- スラブ表層上での作業性を高め、最高の仕上がりを演出します。
- 表面密度を高め、浸水性を抑えます。
- 従来の表面硬化剤に比べ高い耐摩耗性を実現します。
- 高い防塵効果により綺麗に仕上がります。
- 高い表面密度により長期間に亘り保守費用を節約します。
- 光沢のある美しい仕上がりとなります。
- コンクリートの敷設自体で表層仕上げを実現します。
- 工期短縮に貢献します。
- 環境にやさしい。

技術情報

匂い/色..... 芳香性/淡緑*
 pHレベル..... 6-9
 蒸発率..... > 1.0
 蒸気圧..... > 2.9 hPa @ 20 °C
 比重 (Water = 1) ... > 1.0 @ 20 °C
 VOC 含有率..... < 50g/l

* 緑色は使途表示用で使用後消滅します。

使用量

1回当たりの散布量... 29.45 m²/l (34.0cc/m²)
 散布回数..... 3
 散布量 合計..... 9.82 m²/l (102cc/m²)

保管方法

使用直前までシールを剥がしたり、他の容器に移したりしないでください。本品を決して凍らせないでください。風通しのよい低温で乾燥した場所で保管し、気温を4-38°Cに保ってください。本品の使用有効期限は引渡し後、未開封容器で18ヶ月です。

梱包

商品No.	容器	容量(l)	バケツの色	製品の色	香り
SAS05	ペール缶	18.9	緑	薄緑	トロピカル ブリーズ
SAS55	ドラム缶	208	該当なし	薄緑	トロピカル ブリーズ
SAS275	コンテナ	1041	該当なし	薄緑	トロピカル ブリーズ

使用方法

スラブアーマーはスターターとクローザーという2つの製品から成っており、これらの製品を工程に沿って使用することにより期待される効果が発揮されます。スターターはコンクリート敷設時の初期の表層均し時に使用されます。

スターターはそのまま使用が可能ですが、使用前に軽く攪拌してください。

低圧、大容量の手動式或いは産業用の散布機を使用し、スターターを薄く均一に敷設したコンクリートの上に散布します。散布は1リットル当たり 29.45㎡/回の割合で3回行います。スターターはMultiquip社製騎乗式トロウエルを使用する際には付属の遅延剤散布システムを使って散布することも可能です。本品は打設したコンクリート上をアルミ下駄で歩行し、ソールが沈まない程度に硬化した後に使用します(注1)。散布後パンを装着したトロウエルを使って表層部を十分に攪拌し(注2)、この工程を本品を散布しながら更に2度繰り返す、表層面がしっかり凝固し仕上がるまで行います。

スターターの上記散布を完了後、仕上げを行い(注3)、次のクローザーの準備に該当のマニュアルを参照の上着手して下さい。

1. J S工法 (<http://jousei-tech.co.jp>) 施工要領に従って行ってください。
2. アルミ下駄及びスポンジ下駄は歩行式のトロウエルにのみ使用し 騎乗式には使用しないでください。
3. ブレードは最少ピッチ(フラット)で使用してください。(ブレードピッチを高くし過ぎると表層部の損傷に繋がる可能性があります) また、表層部の硬化が進んだ状態では、プラ饅の使用を推奨します。

クリーニング

散布機は洗剤を含ませたお湯で使用後洗浄してください。

注意事項

- ・ 本品は強い酸化剤及び酸性液には対応しません。
- ・ スラブアーマーはスターター、クローザーが一組の工程として敷設されて初めて最適な効果を発揮します。スターターのみでは効果は発揮しません。
- ・ 本品を絶対に凍らせないでください。4-38℃の範囲で保存してください。
- ・ 他商品に混ぜたり、溶かしたりしないでください。
- ・ 製品安全データシート(MSDS)を使用前によく確認してください。
- ・ 本品を過度に散布するとコンクリートの凝固を遅延することになります。

製品保証

本製品は、米国Multiquip Inc. が製造したものです。

本製品を受領した際、外観等で異常が認められた場合、本製品購入から2週間以内に書面で当社宛に通知してください。

また、本製品の外観上から容易に分からない材質・品質に瑕疵があった場合、本製品の購入から12ヶ月以内で、かつ、瑕疵を発見してから1ヶ月以内に当社に材質・品質に瑕疵があることを書面で通知してください。

上記期限内に書面で通知をいただき、当社にてその瑕疵を確認できた場合に限り、製品の無償交換に応じます。

なお、製品に添付の技術要領書に記載の保管方法及び使用方法に従わなかったことにより生じた材質・品質上の瑕疵については、一切、責任を負いかねます。

外観上の異常が認められた場合や、本製品購入から12ヶ月以内に外観上、容易に分からない材質・品質に瑕疵があると判明した場合、直ちに使用を中止してください。

当社に書面で通知した以降も本製品を使用していた場合、無償交換にも応じられないことがあります。当社は、本商品の輸入販売にあたり、上記で定めた以外の一切の保証や責任を負いません。

輸入販売元

伊藤忠建機株式会社

エンジンリング事業部 都市土木機械部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-7

TEL:03-3242-5022/FAX:03-3242-0370

URL:<http://www.icm.co.jp>

製造元

MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVENUE

CARSON, CALIFORNIA 90746

310-537-3700 · 800-421-1244

FAX: 310-537-3927

E-MAIL: mq@multiquip.com

インターネット: www.multiquip.com



WHITEMAN®

© COPYRIGHT 2016, MULTIQUIP INC.

パテントで保護された商品。更に情報が必要な場合は、Multiquip Inc. にお問い合わせください。