



### 製品概要

スラブアーマー クローザーは新規のコンクリート敷設及び仕上げ工事に適した、表層被膜を伴わない低揮発性有機化合物系の疎水性硬化剤です。このクローザーは疎水性の定着剤で、表層下までシールされた美しい仕上がりが実現できます。本品は素早く浸透してスターターと結合し短時間で高いレベルの初期硬化をもたらします。

### 主な用途

- 新規敷設コンクリートの表層硬化
- 装飾コンクリート
- 敷物を施すコンクリート
- 表面を研磨するコンクリート
- 公共施設床
- 小売店舗ショールーム床
- 産業用コンクリート床
- 養生済みコンクリート表層の硬化

### 特徴と効能

- 表層部12.7mmの深さまで浸透しスラブアーマースターターと結合します。
- 優れた耐水性を実現します。
- 染色表層加工を保護し美しさを際立たせます。
- 高い表層硬度を実現しコンクリート床の寿命を延ばします。
- コンクリートの自然な仕上がりを維持します。
- アルカリ性の白華（エフロ）現象を低減します。
- 耐磨耗性に優れ、経年による白化を抑え、黄ばんだり、かけたり、剥がれたりしません。

### 技術情報

匂い/色..... 芳香性/明るい赤\*  
 pHレベル..... 11.6  
 蒸発率..... 1.0  
 蒸気圧..... > 2.9 hPa @ 20 °C  
 蒸気密度(空気=1).... > 1.0  
 乾燥時間..... 1時間 @ 21°C、湿度77%\*\*  
 歩行可能..... 1時間後  
 車両走行可能..... 6-10時間後  
 VOC含有率..... < 50g/l

\* 明赤色は使途表示用で使用後消滅します。  
 \*\* 乾燥時間は低温や高湿度の大気下では長くなります。

### 使用量

散布量..... 7.36m<sup>2</sup>/ℓ (136cc/m<sup>2</sup>)  
 散布回数..... 1

### 保管方法

使用直前までシールを剥がしたり、他の容器に移したりしないでください。本品を決して凍らせないでください。風通しのよい低温で乾燥した場所で保管し、気温を4-38°Cに保ってください。本品の使用有効期限は引渡し後、未開封容器で18ヶ月です。

### 梱包

商品No.	容器	容量(ℓ)	バケツの色	製品の色	香り
SAC05	ペール缶	18.9	赤	明るい赤	トロピカル ブリーズ
SAC55	ドラム缶	208	該当なし	明るい赤	トロピカル ブリーズ
SAC275	コンテナ	1041	該当なし	明るい赤	トロピカル ブリーズ

## 使用方法

コンクリートの新規敷設に際し、スラブアーマーはスターターとクローザーの2製品を使用する方法に沿って使用することにより期待される効果が発揮されます。

クローザーはそのまま使用が可能ですが、使用前に軽く攪拌してください。

生コンクリートに使用する場合：SlabArmor™ Starter（スラブアーマー・スターター）の使用方法に従ってください。

表面を機械式コテで仕上げたあと、足跡が残らない程度まで硬化した後、低圧、大容量の手動式或いは産業用の散布機を使用し、1リットル当たり7.36㎡の割合で、平らな床板の表面に均一に噴きつけます。20～30分ほど表面が本製品で湿った状態にしておきます。表面への浸透具合から必要に応じて再度噴きつけます。その後、自然乾燥させてください。余剰シリカにより表層が白化する場合がありますが、水で洗浄しポリッシャーを掛ければ除去できます。バーニッシャー等で研磨する事で、より光沢をもった表面に仕上ることが出来ます。

クローザーの上記散布の完了後、必要に応じ次のシール&シャインの準備に該当のマニュアルを参照の上、着手して下さい。

## クリーニング

散布機は洗剤を含ませたお湯で使用後、洗浄してください。

## 注意事項

- ・ 本品は強い酸化剤及び酸性液には対応しません。
- ・ スラブアーマーはスターター、クローザーが一組の工程として敷設されて初めて最適な効果を発揮します。スターターのみでは効果は発揮しません。
- ・ 本品を絶対に凍らせないでください。4-38℃の範囲で保存してください。
- ・ 他商品に混ぜたり、溶かしたりしないでください。
- ・ 製品安全データシート（MSDS）を使用前によく確認してください。

## 製品保証

本製品は、米国Multiquip Inc. が製造したものです。

本製品を受領した際、外観等で異常が認められた場合、本製品購入から2週間以内に書面で当社宛に通知してください。

また、本製品の外観上から容易に分からない材質・品質に瑕疵があった場合、本製品の購入から12ヶ月以内で、かつ、瑕疵を発見してから1ヶ月以内に当社に材質・品質に瑕疵があることを書面で通知してください。

上記期限内に書面で通知をいただき、当社にてその瑕疵を確認できた場合に限り、製品の無償交換に応じます。

なお、製品に添付の技術要領書に記載の保管方法及び使用方法に従わなかったことにより生じた材質・品質上の瑕疵については、一切、責任を負いかねます。

外観上の異常が認められた場合や、本製品購入から12ヶ月以内に外観上、容易に分からない材質・品質に瑕疵があると判明した場合、直ちに使用を中止してください。

当社に書面で通知した以降も本製品を使用していた場合、無償交換にも応じられないことがあります。当社は、本商品の輸入販売にあたり、上記で定めた以外の一切の保証や責任を負いません。

## 輸入販売元

伊藤忠建機株式会社

エンジニアリング事業部 都市土木機械部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-7

TEL:03-3242-5022/FAX:03-3242-0370

URL:<http://www.icm.co.jp>

## 製造元

MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVENUE

CARSON, CALIFORNIA 90746

310-537-3700 · 800-421-1244

FAX: 310-537-3927

E-MAIL: [mq@multiquip.com](mailto:mq@multiquip.com)

インターネット: [www.multiquip.com](http://www.multiquip.com)



WHITEMAN®

© COPYRIGHT 2016, MULTIQUIP INC.

パテントで保護された商品。更に情報が必要な場合は、Multiquip Inc. お問い合わせください。