



### 製品概要

スラブアーモア シール&シャインはコンクリート敷設及び仕上げ工程の後に散布する低揮発性有機化合物系の表面強化剤です。シール&シャインは不溶解質の化学結合を形成し、非常に硬質で光沢のある滑り難い強固にシールされた表層を生み出します。

### 主な用途

- 新規敷設コンクリートの表面強化
- 装飾コンクリート
- 敷物を施すコンクリート
- 表面を研磨するコンクリート
- 公共施設床
- 小売店舗ショールーム床
- 産業用コンクリート床
- 既存床の改修工事

### 特徴と効能

- 非常に光沢のある仕上がりのいい表層面ができます。
- 表層面の色彩装飾を際立たせ保護します。
- 高い表層硬度を実現しコンクリート床の寿命を延ばします。
- 高い耐磨耗性により表層面の劣化を防ぎ、寿命を延ばします。
- 表層面の透水性を低減します。
- 表層面の防塵性が高く、傷が付き難くポリッシュが簡単で維持費を削減します。
- 経年による白化を抑え、黄ばんだり、かけたり、剥がれたりしません。
- 乾燥、仕上がりがはやく、工事期間を短縮できます。
- 環境にやさしい。
- 弾力性に非弾力性に係わらず床面を綺麗にします。
- シール&シャインの使用により、通常の仕上げ研磨工程を省略し、工期短縮に貢献します。
- 改修工事でも新築の様な美しい仕上がりができます。

### 技術情報

匂い/色..... 芳香性/透明  
 pHレベル..... 11.0  
 蒸発率..... > 1.0  
 蒸気圧..... > 2.9 hPa @ 20 °C  
 蒸気密度(空気=1)..... > 1.0  
 乾燥時間..... 1時間 @ 21°C、湿度77%\*  
 歩行可能..... 1時間後  
 車両走行可能..... 6-10時間後  
 VOC含有率..... < 50g/l

\* 乾燥時間は低温や高湿度の大気下では長くなります。

### 使用量

1回当りの散布量... 29.45m<sup>2</sup>/ℓ (34.0cc/m<sup>2</sup>)  
 散布回数..... 2回以上  
 (3回目以降は適宜好みに応じて)

### 保管方法

使用直前までシールを剥がしたり、他の容器に移したりしないでください。本品を決して凍らせないでください。風通しのよい低温で乾燥した場所で保管し、気温を4-38°Cに保ってください。本品の使用有効期限は引渡し後、未開封容器で18ヶ月です。

### 梱包

商品No.	容器	容量(ℓ)	バケツの色	製品の色	香り
SAPSS05	ペール缶	18.9	白	該当なし	該当なし
SAPSS55	ドラム缶	208	該当なし	該当なし	該当なし
SAPSS275	コンテナ	1041	該当なし	該当なし	該当なし

## 使用方法

スラブアーマーはスターター、クローザー、シール&シャインの3製品により構成されており、これら3製品を工程に沿って使用することにより期待される効果が発揮されます。

シール&シャインはそのまま使用が可能ですが、使用前に軽く攪拌してください。

## 下準備

表層面を綺麗に掃除し、完全に水分、油分のない乾燥した状態にします。自動清掃機（スクラバー）の使用を推奨します。表層面を低pHの中性クリーナー/油分除去剤を製造者が記載の使い方に従って拭きます。水洗いし乾燥させます。カビや菌がある場合は家庭用の漂白剤を3倍の水で薄めて除去し、その後水で洗い流してから乾燥させて下さい。

## 使い方

低圧、大容量の手動式或いは産業用の散布機を使用し、シール&シャインを薄く均一に敷設したコンクリートの上に散布します。散布はシール&シャイン1リットル当たり 29.45㎡の濃度で2回以上行います。

1回目は液体が表面上で被膜を形成するようなことがないように薄く散布します。マイクロファイバーを装着したモップ等を使い、パッド部分を湿らせてからコンクリートの表面に広げます。

過度の散布はしないでください。過度の散布は仕上がりが上手くいかず、白く濁る場合があります。

1回目の散布後表面が完全に乾燥したことを確認した上（少なくとも60分以上の間隔を置くことを推奨します）で、高速のフロアー洗浄機（バーニッシャー等）にクリーニングパッドを装着し、表面に光沢が出るまで仕上げて下さい。その後2回目の散布と光沢仕上げを実施してください。3回目（ご希望により）も同様に行ってください。

## 重要

シール&シャインによる仕上げ後、24時間は水分が表明に付着しないようにしてください。24時間以内に水が表面に溜まっていると表面が白濁化する恐れがあります。48時間経過後、最適な強度と対汚濁効果が得られます。

## 保守

定期的な掃除と低pHの中性洗剤でモップかけ、スクラバー等の清掃機で清掃を行ってください。通常の場合、水のみで十分です。酸性或いはブチル系の洗剤は使わないでください。本品は化学的にも耐性がありますが、ブチル系の油分除去剤や一部の酸性液には揮散する可能性があります。

## クリーニング

散布機は洗剤を含ませたお湯で使用後洗浄してください。

## 注意事項

- ・本品はブチル性の油分除去剤及び一部の酸性液には対応しません。
- ・本品を絶対に凍らせないでください。4-38℃の範囲で保存してください。
- ・他商品に混ぜたり、溶かしたりしないでください。
- ・安全性データシート（SDS）を使用前によく確認してください。

## 製品保証

本製品は、米国Multiquip Inc. が製造したものです。

本製品を受領した際、外観等で異常が認められた場合、本製品購入から2週間以内に書面で当社宛に通知してください。

また、本製品の外観上から容易に分らない材質・品質に瑕疵があった場合、本製品の購入から12ヶ月以内で、かつ、瑕疵を発見してから1ヶ月以内に当社に材質・品質に瑕疵があることを書面で通知してください。

上記期限内に書面で通知をいただき、当社にてその瑕疵を確認できた場合に限り、製品の無償交換に応じます。

なお、製品に添付の技術要領書に記載の保管方法及び使用方法に従わなかったことにより生じた材質・品質上の瑕疵については、一切、責任を負いかねます。

外観上の異常が認められた場合や、本製品購入から12ヶ月以内に外観上、容易に分らない材質・品質に瑕疵があると判明した場合、直ちに使用を中止してください。

当社に書面で通知した以降も本製品を使用していた場合、無償交換にも応じられないことがあります。当社は、本製品の輸入販売を行うにあたり、上記で定めた以外の一切の保証や責任を負いません。

## 輸入販売元

伊藤忠建機株式会社

エンジニアリング事業部 都市土木機械部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-7

TEL:03-3242-5022/FAX:03-3242-0370

URL:<http://www.icm.co.jp>

## 製造元

MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVENUE

CARSON, CALIFORNIA 90746

310-537-3700 · 800-421-1244

FAX: 310-537-3927

E-MAIL: [mq@multiquip.com](mailto:mq@multiquip.com)

インターネット: [www.multiquip.com](http://www.multiquip.com)



WHITEMAN®

© COPYRIGHT 2016, MULTIQUIP INC.  
パテントで保護された商品。更に情報が必要な場合は、Multiquip Inc. にお問い合わせください。